

# Zaponlack

## Technisches Datenblatt

### Charakteristik

Farbloser, glänzender Metallfirnis (Silberzapon) auf Basis von Nitrozellulose.

- haftet auf den verschiedensten Metalluntergründen (Weiß-, Bunt- und Edelmetalle)
- trocknet sehr schnell
- schützt gegen Oxidation und Verfärbungen
- frei von flüchtigen Phthalatweichmachern

### Anwendungsgebiete

Als Schutzlackierung gegen Anlaufen und Oxidation auf Kupfer, Messing, Chrom, Aluminium, Eisen usw. Geeignet für Ziergegenstände wie Becher, Schalen, Pokale, Münzen, Metallrahmen.

Maximale Temperaturbelastung : 60 °C

Anwendungsbeschränkungen: Nur für den Innenbereich. Nicht für Metallflächen verwenden, die stärkeren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Nicht für den Korrosionsschutz von Stahl einsetzen.

### Verarbeitung/Applikation



Auftragsmethoden:	Becher	Streichen	Tauchen
Ø Spritzdüse (mm):	1,0–1,5		
Spritzdruck (bar):	2,5–3,0		

Die zu lackierenden Flächen müssen sauber, trocken, rost-, öl-, fett- und wachsfrei sein sowie frei von Fingerabdrücken und Handschweiß. Zaponlack ohne Grundierung direkt mit einem weichen Flachpinsel, im Tauchverfahren oder mit Spritzpistole dünn und gleichmäßig auftragen (beim Spritzen Ausstoß drosseln).

Vorsicht: Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und kalten Teilen kann es zum Weißanlaufen kommen.

### Technische Daten

Verdünnung:	Zellulose-Lackverdünnung 790 je nach Bedarf
Verarbeitungsviskosität:	gebrauchsfertig
Viskosität:	~ 70 sek / DIN 4mm
Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	~ 0,885

### Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

griffest:	15 Minuten
durchgetrocknet:	2 Stunden

### Reinigung

Sofort nach der Verarbeitung die verwendeten Geräte mit CLOU® Zellulose- (Nitro-) Lack-Verdünnung Nr. 790 oder Reinigungsverdünnung reinigen.

### Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Lackreste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 1).

### Besondere Hinweise

Zaponlack kann mit CLOU® Abfärbetinkturen bei Bedarf abgetönt werden.

### Bestellhinweise

Artikel-Nr.: 112.00000

